

TECRYL

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador
– Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 suportetecnico@tecryl.com.br –
www.tecryl.com.br



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO – TECRYL D3

Descrição: Produto impermeabilizante flexível de base acrílica, aplicável a frio que já vem pronto para uso, eliminando a utilização de maçaricos e caldeiras. Não apresenta qualquer emenda na sua totalidade, não havendo, portando, a existência de pontos fracos ou vulneráveis. Produzido dentro dos mais altos padrões de qualidade, quando aplicado, forma uma manta impermeabilizante de grande aderência, excelente estabilidade térmica e de grande resistência à ação dos raios ultravioletas, após a cura forma uma manta elástica, flexível, suportando eventuais solicitações estruturais, em juntas de dilatação e fissuras. Devido as suas qualidades técnicas, tem sido utilizado nas mais diversas áreas onde as tradicionais mantas tomaram-se ineficazes, conciliando baixo custo, praticidade de aplicação, alta performance e durabilidade.

Campos de aplicação:

É recomendado para impermeabilizações de lajes de coberturas, calhas, banheiros, cozinhas, áreas de serviço, marquises, telhados, caixas d'água(suspensas), telhas de fibrocimento e zinco, proteção externa de tubulações à temperaturas ambientes normais e estruturas metálicas, em geral. Também poderá ser aplicado em impermeabilizações como pintura refletora de calor. É contra indicado em superfícies frias e úmidas (tipo reservatório de água enterrados e sujeitos a pressão negativa).

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.
Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 suportetecnico@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

Apresentação:

Galão de 4 kg (Embalagem com 04 unidades)

Balde de 12 kg

Balde de 15 kg

Balde de 18 kg

Barrica de 60 kg

Tambor de 200kg (sob consulta)

Cores: Branco, Cinza e Azul.

EPI'S:

Para sua segurança, é necessário utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual: capacete, máscara, luvas de borracha, óculos de proteção e bota de segurança.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies deverão estar limpas e completamente secas, isentas de partículas soltas, pedriscos, graxas, óleos, poeiras, pontas de ferro e qualquer outra substancia que possa interferir na aderência do produto ao substrato. Se tratando de superfícies novas (concretagem) a mesma deverá estar totalmente curada, no mínimo de 28 dias e reboco mínimo de 10 dias. Existindo pequenas fissuras, juntas de dilatações, junções de lajes, superfícies sujeitas a pressão hidrostática, ralos, meias-canais e lajes acima de 50m², é indispensável o uso da tela de poliéster SUPER TELA TECRYL, entre 1ª e 2ª demão, para estruturar a membrana. Em áreas menores que 50m², deve-se analisar a necessidade da tela em toda área, principalmente se a área estiver sujeita a trincas e movimentações estruturais. Para aplicação em telhas galvanizadas com objetivo de impermeabilizar, cobrir pequenos furos e REDUÇÃO DE CALOR, verifique se as mesmas estão isentas de ferrugem, caso contrário remova toda ferrugem com escova de aço e em seguida limpe bem com pano semi-úmido, espere secar e faça a aplicação, e para aplicação em telhas de fibrocimento, basta remover bem a sujeira e em seguida fazer a aplicação.

A superfície deverá estar regularizada com caimento mínimo de 2% em direção aos ralos, livre de qualquer área sujeita a empoçamento de água. O produto permite a

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



suportetecnico@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

aplicação em superfícies com pequenas irregularidades desde que a recomendação básica seja aplicada, nesta situação o consumo é superior ao estimado e requer uma maior atenção por parte do profissional durante a aplicação.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

Precisando apenas ser homogeneizado com misturador mecânico ou manual e aplicado com trincha, rolo de lã de carneiro ou pincel, de 2 a 4 demãos cruzadas (1 a 2 kg por m²), conforme indicação da tabela de média de consumo. Intervalo de tempo entre as demãos está ligado às condições de intemperismo do local. Normalmente, o intervalo entre camadas é de 30 a 40 minutos em dias arejados. Não é indicado a aplicação em dias chuvosos, exceto em áreas cobertas, resguardando o tempo entre a aplicação e as demãos seguintes devido à secagem do produto que será mais demorada.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

Não aplicar sobre pisos cerâmicos e pedra.

Nunca aplicar em dia com prognóstico de chuva. Ideal é fazer aplicação em áreas abertas após dois dias de sol consecutivos.

Evite circular sobre a área impermeabilizada. Em áreas de trânsito torna-se necessário a execução de um piso de proteção.

Após aplicação e cura de 24h a 48h, exceto locais confinados e de pouca ventilação que é de 5 a 7 dias, recomendamos teste de estanqueidade por 72 horas.

Reservatório e caixa d'água potável, é importante que faça sanitização completa após cura do material e descarte essa água para em seguida abastece-la novamente

Produto atóxico e não altera potabilidade da água (Laudo do Laboratório Falcão Bauer). – 296.679/16)

Aceita assentamentos de argamassas. (Área externa ACIII)

Se possível, contratar profissional especializado para aplicação.

Manter a embalagem fechada em local seco e arejado.

No caso de contato com os olhos, lavar com água corrente e em abundância, vale ressaltar que todo o produto químico, mesmo não apresentando toxicidade deverá ser aplicado em conformidade com os epi's.

Não aplicar em superfície úmida ou molhada.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



suportetecnico@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

Características técnicas

Densidade: 1.49 +/-0,020 g/cm³

Viscosidade Brookfield total: 15000-40000 CPS

Consumo aproximado

1 à 2 kg/ m². O cálculo do consumo deve ser aproximadamente 2,0 kg/m² ou 0,5 kg/demão/m²

Consumo médio	
Paredes externas	1,0Kg/m ²
Varandas, WC, Cozinhas	1,5kg/m ²
Lajes, calhas, jardim	2,0kg/m ²
Piscinas, Reservatórios	2,0kg/m ²

Validade

Em condições ambientais, por um período de 2 anos, após data de fabricação impressa na embalagem, para isto recomendamos local seco, arejado e coberto, permanecendo fechado em sua embalagem original.

Assistência Técnica

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. fabricante do produto, mantém em sua unidade de produção e áreas de representações, assessoria técnica para quaisquer eventuais orientações adicionais sobre sua linha de produtos. O usuário deverá seguir as orientações descritas acima e manter sempre o cupom fiscal de compra. A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. não se responsabiliza pelo uso indevido do produto e pela não observância das devidas especificações técnicas impressas em todas as embalagens.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.
Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 suportetecnico@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br