

TECRYL

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador
– Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 contato@tecryl.com.br –
www.tecryl.com.br



FICHA TECNICA DO PRODUTO – RESIPRIMER

DESCRIÇÃO

RESIPRIMER é uma resina impermeabilizante desenvolvido com a finalidade de proteger as superfícies de materiais contra a penetração de água e, conseqüentemente, dificultar o aparecimento de fungos, limos, musgos e outros microrganismos responsáveis pela degradação estética destes materiais. Dá um ótimo acabamento estético e resistente ao intemperismo,

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Desenvolvido para atuar nas superfícies de materiais cerâmicos, tais como: TELHAS, TIJOLOS, PEDRAS E OUTROS.

Apresentação

Galão de 3.6 litros.

Cor

Incolor após aplicação

EPI'S

Para sua segurança, é necessário utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual: capacete, luvas de proteção, máscara e luvas.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.
Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar limpa e seca, isentas de partículas soltas e poeiras, também deverá estar livre de gorduras, vitrificados, mofos, limo, musgos e outros. Seguir corretamente o especificado na NORMA ABNT-NBR 13.245.

Não deve ser aplicado em: superfícies sem porosidades, molhadas, enceradas, envernizadas, pintadas, vitrificadas ou que já tenham algum outro tipo de resíduo contaminante que impeça a penetração e a fixação de RESIPRIMER TECRYL.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicação por IMERSÃO, SPRAY, podendo também ser aplicado com PINCEL, BROXA, ou ROLO em abundância. Na opção por IMERSÃO, deixar submerso por 15 segundos.

Produto de secagem super rápida, 5 a 30 minutos (dependendo da temperatura ambiente). Cura total 48 horas.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Não é tóxico e não apresenta nenhum tipo de irritação ou alergia aos aplicadores. No caso de atingir os olhos, lavar com água corrente e procurar um oftalmologista. Vale ressaltar que todos os produtos mesmo sem apresentar toxidade, deve ser aplicado com seus epi's indicados para pintura e conforme a ABNT NBR
- As telhas naturais após sua colocação podem ficar escuras na face superior após serem instaladas em regiões com muitas árvores e plantas, que podem acelerar o aparecimento desses fenômenos em virtude dos efeitos da poluição e umidade (aparecimento de musgos e fungos). Os telhados sofrem a consequência da umidade que favorece a proliferação destes microrganismos. Pode ocorrer também o aparecimento de manchas brancas nas telhas devido a presença de sais solúveis em água, existentes na argila. O aparecimento destas manchas está diretamente ligado à presença da água aos sais solúveis existentes na argila. O surgimento de manchas ou o escurecimento das telhas não são inerentes ao processo de fabricação e sim à ação do meio ambiente.
- Indicamos uma limpeza periódica a cada 24 meses para a manutenção das características visuais das telhas. Para a manutenção do brilho é necessária uma nova aplicação.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.
Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

CARACTERISTICAS TECNICAS

Resinas acrílicas e biocidas.

Consumo aproximado

1º opção – 1 galão de RESIPRIMER + 5 galões de água = brilho alto

2º opção – 1 galão de RESIPRIMER + 7 galões de água = brilho médio

3º opção – 1 galão de RESIPRIMER + 10 galões de água = brilho baixo

Rendimento: O rendimento varia de acordo com a superfície e a absorção da água, ou seja:

- Por imersão em 21,6 litros, aproximadamente 30m²

- Por rolo, pincel e trincha 85m² aproximadamente em uma face.

VALIDADE

Guardar em local seco, abrigado e ventilado até 12 meses após a data de fabricação.

Assistência Técnica

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. fabricante do produto, mantém em sua unidade de produção e áreas de representações, assessoria técnica para quaisquer eventuais orientações adicionais sobre sua linha de produtos. O usuário deverá seguir as orientações descritas acima e manter sempre o cupom fiscal de compra. A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. não se responsabiliza pelo uso indevido do produto e pela não observância das devidas especificações técnicas impressas em todas as embalagens.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br