

TECRYL

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador
– Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 contato@tecryl.com.br –
www.tecryl.com.br



FICHA TECNICA DO PRODUTO – SUPER TELA TECRYL/ RODAPÉ

DESCRIÇÃO

Tela 100% poliéster com malha tricotada não desfiável, estrutura 2x2mm, resina leve de pvc, é utilizada no reforço de impermeabilizações e revestimentos para aumento da resistência a fissuração do impermeabilizante, resinas, argamassa ou outros tipos de coberturas. Fácil utilização e boa resistência dimensional.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

É indicado para uso profissional, auxiliar do impermeabilizante ou revestimento moldado nas seguintes situações:

- Reforço e estruturante de impermeabilizações com mantas líquidas
- Ideal em impermeabilizações de reservatórios e piscinas.
- Ideal em impermeabilizações de lajes.
- Tratamento superficial de trincas e fissuras sem movimentação estrutural.
- Produto não indicado para contenção de rupturas estruturais ou encontro de materiais ou lajes distintas.

Apresentação

Rolo de 0,98cm x 50m

Rolo de 0,49cm x 50m

Rolo de 0,98 x 25m

Rolo de 0,49cm x 25m

Rolo de 0,21cm x 12m (SUPER TELA TECRYL RODAPÉ)

Cor

Branca

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

EPI'S

Para sua segurança, é necessário utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual: capacete, óculos, avental e luvas.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Colocar a SUPER TELA TECRYL para reforço de impermeabilização entre a primeira e segunda demão da impermeabilização ou tratamento de fissuras. Cobrir posteriormente com as demãos seguintes de modo em que a tela não fique aparente. Para ajudar no manuseio, utilizar tesoura para cortar a tela. A tela deve sempre sobrepor no mínimo 5cm uma da outra entre as emendas. Em fissuras, ultrapassar pelo menos 10cm para cada lado.

CONSUMO APROPRIADO

Rolo de 0,98cm x 50m = 49m²

Rolo de 0,49cm x 50m = 24,5m²

Rolo de 0,98cm x 25m = 24,5m²

Rolo de 0,49cm x 25m = 12,25m²

Rolo de 0,21cm x 12m (SUPER TELA TECRYL RODAPÉ) = 2,52m²

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Produto utilizado em impermeabilização superficiais. Sendo assim, não se destina a aplicação para contenção de estruturas, tratamento ou correções de fendas ou deformações estruturais, encontro de lajes ou estruturas distintas.
- Se possível, contratar um profissional especializado para aplicação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura – Armação tipo tela não desfiável 2x2mm

Gramatura – 36 g/m² (+ -3%)

Espessura – 0.25 – 0,28mm

Força máxima de ruptura – 19,65 kgf

Tensão média de ruptura – 18,1 kgf/5cm

Alongamento transversal de ruptura – 37,48%

Alongamento longitudinal de ruptura – 70,55%

Transversal 76%

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

VALIDADE

Guardar em local seco, abrigado e ventilado até 24 meses após a data de fabricação.

Assistência Técnica

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. fabricante do produto, mantém em sua unidade de produção e áreas de representações, assessoria técnica para quaisquer eventuais orientações adicionais sobre sua linha de produtos. O usuário deverá seguir as orientações descritas acima e manter sempre o cupom fiscal de compra. A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. não se responsabiliza pelo uso indevido do produto e pela não observância das devidas especificações técnicas impressas em todas as embalagens.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.
Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br