

TECRYL

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador
– Niterói – RJ CEP: 24.140-150

(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

contato@tecryl.com.br –

www.tecryl.com.br



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO – TECRYL FLEX TÉRMICO

Descrição: O TECRYL FLEX TÉRMICO é um revestimento térmico, reflexivo de calor e impermeabilizante, formulado a base de resinas acrílicas modificadas dispersas em meio aquoso e microesferas ocas de vidro. Tem alto desempenho como tinta térmica e impermeabilizante quando aplicado em superfícies expostas ao sol. Sua composição com polímeros elastomérico, esferas ocas de vidro, cargas e agregados para uso como pinturas de revestimentos com a finalidade de reduzir o calor interno, impermeabilizar a superfície, reduzir peso e melhorar a produtividade na aplicação, sendo a última geração de produtos para fins térmicos, refletivos e impermeabilizantes.

Depois de aplicado forma uma camada térmica-refletiva formando uma barreira físico-química, bloqueando ondas de calor emitidas através da radiação UV da luz solar, proporcionando grande ganho e conforto nos ambientes protegidos por ele. Testes experimentais do TECRYL FLEX TÉRMICO em áreas externas com telhas de aço galvanizado, zinco e carbono obtiveram-se até cerca de 16 ° graus de diferença contra telhas onde não se aplicou a pintura Térmico, com isso proporcionou uma redução de cerca de até 32 % na sensação térmica interna do ambiente, trazendo assim maior conforto e acentuada economia de energia nos aparelhos de ar condicionado, podendo essa economia chegar até 60%, dependendo do tipo de construção e arquitetura.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150

(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

Campos de aplicação:

É recomendado para pinturas de telhados, estruturas metálicas, fibrocimento, coberturas inclinadas, paredes, tubulações, containers, reservatórios, tanques, edificações e outros.

Apresentação:

Balde de 18kg

Cores: Branco

EPI'S:

Para sua segurança, é necessário utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual: capacete, máscara, luvas de borracha, óculos de proteção e bota de segurança.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deverá estar limpa, seca, isenta de partículas soltas e poeira. Em superfícies com trincas e fissuras é recomendado o tratamento das mesmas, de preferência utilizando Selatrinca/Selacalha e Super Tela TECRYL

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

Produto pronto para uso, precisando apenas ser homogeneizado com misturador mecânico ou manual e aplicado com trincha, rolo de lã de carneiro ou pincel, de 2 a 3 demãos. Normalmente, o intervalo entre camadas é de 2 horas. Diluição opcional de até 10% de água na primeira demão.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

Nunca aplicar em dia com prognóstico de chuva. Ideal é fazer aplicação em áreas abertas após dois dias de sol consecutivos.

Se possível, contratar profissional especializado para aplicação

Manter a embalagem fechada em local seco e arejado.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

TECRYL

No caso de contato com os olhos, lavar com água corrente e em abundância, vale ressaltar que todo o produto químico, mesmo não apresentando toxicidade deverá ser aplicado em conformidade com os epi's.

Não aplicar em superfície úmida ou molhada.

Características técnicas

Densidade: 1,090/1.100 g/cm³

Viscosidade Brookfield total: 6.000 CPS

pH: 8,5 – 10 sólidos: 65,87%

Consumo aproximado

8 a 10m²/kg/demão (pouca porosidade)

Validade

Em condições ambientais, por um período de 1 a 2 anos, após data de fabricação impressa na embalagem, para isto recomendamos local seco, arejado e coberto, permanecendo fechado em sua embalagem original.

Assistência Técnica

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. fabricante do produto, mantém em sua unidade de produção e áreas de representações, assessoria técnica para quaisquer eventuais orientações adicionais sobre sua linha de produtos. O usuário deverá seguir as orientações descritas acima e manter sempre o cupom fiscal de compra. A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. não se responsabiliza pelo uso indevido do produto e pela não observância das devidas especificações técnicas impressas em todas as embalagens.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.
Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br