

# TECRYL

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador  
– Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 [contato@tecryl.com.br](mailto:contato@tecryl.com.br) –  
[www.tecryl.com.br](http://www.tecryl.com.br)



## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO TECRYL MUROS E FACHADAS

### DESCRIÇÃO

É uma pintura protetora de superfícies verticais, externas e internas à base de resina de poliuretano alifática-acrílica com características química e polimérica de alta performance e durabilidade que desenvolve quatro funções em um só produto: SELADOR para reboco curado, IMPERMEABILIZANTE flexível, REFLETOR DE CALOR na cor branco neve e acabamento de TINTA.

Com grande poder de aderência, durabilidade e impermeabilização faz do TECRYL MUROS & FACHADAS o mais completo produto 4 em 1 hoje no mercado.

O TECRYL MUROS E FACHADAS é produzido dentro dos mais altos padrões de qualidade, quando aplicado, forma uma camada impermeável de grande aderência, excelente estabilidade térmica e de grande resistência a ação dos raios ultravioletas, pois ocorre um processo de umectação molecular, tornando-a resistente ao intemperismo.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

O TECRYL MUROS E FACHADAS é ideal para selar, pintar, impermeabilizar superfícies verticais externas e internas, expostas ou não sujeitas a batida de chuva, também indicada para fachadas, muros, casas, galpões, depósitos industriais, pontes e outros. Nas regiões de praia é excelente no combate aos ataques de MAREZIA.

IMPORTANTE: Na função impermeabilizante, é ideal somente para umidades positivas.

### Apresentação

Galão de 4kg (embalagem com 4 unidades)  
Balde de 20kg

### Cor

Branco, Areia, Mel, Verde Kiwi, Palha, Concreto (outras cores sob consulta)

J.L. BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150

 (21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162

 [contato@tecryl.com.br](mailto:contato@tecryl.com.br) – [www.tecryl.com.br](http://www.tecryl.com.br)

# TECRYL

## EPI'S

Para sua segurança, é necessário utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual: capacete, máscara, luvas de borracha, óculos de proteção e bota de segurança.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies deverão estar regularizadas, secas, limpas, isentas fungos e mofos, partículas soltas, trincas, pedriscos, graxas, óleos, poeiras, pontas de ferro, materiais contaminantes, gordurosos e mofos seguindo as recomendações da norma ABNT-NBR 13.245. Trincas devem ser corrigidas antes da aplicação.

-Rebocos ou concretos: Limpo, regularizado, seco, com boa resistência e curado mínimo 28 dias.

-Repintura: remover o máximo a pintura anterior com lixa, espátula e outros. Após isso, regularizar e aplicar as demãos necessárias de MUROS E FACHADAS.

Obs: Superfícies com mofo ou fungos deverão ser limpas e tratadas com água limpa e água sanitária, aguardar secagem por mínimo 6 horas e enxaguar com água. Aguarde secagem.

SUPERFÍCIE	DILUIÇÃO 1ºDEMÃO	INTERVALO	FUNÇÃO	CURA TOTAL	COR	Nº DEMÃO
Parede crua (Reboco)	10% água potável	1 hora	Seladora e Impermeabilizante	24 horas	Opcional	1 a 3
Repintura	5 a 10% água potável	2 horas	Tinta e Impermeabilizante	24 horas	Opcional	2 a 3
Pintura	5 a 10% água potável	2 horas	Tinta, Impermeabilizante e Refletor	24 horas	Branca	2 a 3

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

# TECRYL

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

O TECRYL MUROS E FACHADAS já vem pronto para uso, precisando apenas ser homogeneizado antes de usar. Aplicar entre 2 (duas) a 3 (três) demãos, sendo que a 1ª (primeira) pode ser diluída com 10% de água como demão seladora, com rolo de lã de carneiro, trincha ou pincel de cerdas macias.

Intervalo entre demãos: 2 horas.

Cura total de 24 horas, evitando dias chuvosos para áreas externas.

**IMPORTANTE:** É ideal somente para umidades positivas, não sendo funcional para umidades negativas ou por capilaridade.

## RESTRICÇÕES:

- Não recomendamos aplicação em texturas.
- Não aplicar sobre pisos cerâmicos e pedra.
- Nunca aplicar em dia com prognóstico de chuva. Em áreas externas, ideal é fazer aplicação após dois dias de sol consecutivos.
- Não aplicar em locais úmidos.

## RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Se possível, contratar profissional especializado para aplicação
- Não é tóxico e não apresenta nenhum tipo de irritação ou alergia aos aplicadores. No caso de atingir os olhos, lavar com água corrente e procurar um médico. Vale ressaltar que todos os produtos mesmo sem apresentar toxicidade, deve ser aplicado com seus epi's indicados para pintura e conforme a ABNT NBR

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade: 1,38+/-0,020 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidade Brookfield : 8000 a 16000CPS

pH: 8,5-10

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Resina poliuretânica, Resina Alifático-acrílica, cargas, aditivos, coadjuvantes e água.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – [www.tecryl.com.br](http://www.tecryl.com.br)

# TECRYL

## CONSUMO APROPRIADO

Rendimento por demão

RENDIMENTO	
20 KG	4 KG
180m <sup>2</sup> = baixa porosidade	36m <sup>2</sup> = baixa porosidade
160m <sup>2</sup> = média porosidade	32m <sup>2</sup> = media porosidade
140m <sup>2</sup> = Alta porosidade	28m <sup>2</sup> = Alta porosidade

## VALIDADE

Guardar em local seco, fechado, abrigado e ventilado até 2 anos após a data de fabricação.

### Assistência Técnica

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. fabricante do produto, mantém em sua unidade de produção e áreas de representações, assessoria técnica para quaisquer eventuais orientações adicionais sobre sua linha de produtos. O usuário deverá seguir as orientações descritas acima e manter sempre o cupom fiscal de compra.

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda, garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. De acordo com o código civil, 618 da lei 10.406/02, a garantia da aplicação é dada pelo prestador de serviço.

**J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.**

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – [www.tecryl.com.br](http://www.tecryl.com.br)