PINTURA EMBORRACHADA

Pintura impermeabilizante elástica de alta performance

Descrição:

É uma pintura impermeabilizante elastomérica de alta performance e durabilidade, com uma combinação rica em polímeros elastoméricos de alta tecnologia, oferece uma excelente cobertura e rendimento, cobrindo micro fissuras de até 0.3mm, sendo ideal para revitalizar e proteger áreas externas expostas ao sol e batidas de chuva.

Campos de aplicação

É recomendado para:

- Paredes e fachadas expostas a batidas de chuva, como de: concreto, reboco, placas cimentícias, massa acrílica e revestimentos em textura sem hidrorrepelência.
- Pintura de paredes internas sem presença de umidade.

Benefícios

- Alto alongamento
- Excelente cobertura e rendimento
- Efeito hidro repelente(efeito gota)
- Secagem rápida entre demãos
- Alta durabilidade aos raios UV, podendo ficar exposto ao tempo
- Baixa absorção de água
- Alta aderência
- Protege contra batidas de chuva
- Cobre micro fissuras de até 0.3mm
- Excelente acabamento

Contato:
(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162
suportetecnico@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

Informações do produto:

Tipo de produto:	• Pintura impermeabilizante
Estado:	• Líquido
Cores:	• 6 cores, conforme catálogo.
Armazenagem:	• Manter as embalagens em local coberto, fresco, seco, longe de temperaturas extremas ou fontes de calor, nas embalagens originais, separadas e lacradas.
Validade:	• 24 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens:	• Galão de 4 kg / Balde de 20 kg

Dados técnicos

Característica	Valor	Requisitos	Observações
Densidade	1,26 g/cm³	-	
Teor de sólidos	46%	-	
Alongamento na ruptura	350%	≥ 100%	Atende a NBR 13.321
Tração na ruptura	1,8 MPa	≥ 1,5 MPa	Atende a NBR 13.321
Absorção de água	12%	≤ 15%	
Tempo entre demãos	Mín 40min 2 horas	-	Ao toque Entre demãos
Consumo aproximado	0,250 a 0,400 kg/m²	-	Mínimo 3ª demãos
Cura	48h a 72h	-	Para pintura
	Até 7 dias	-	Para hidro repelência

Contato:
(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162
suportetecnico@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br

Preparação da superfície

De acordo com a NBR 13.245;2011
As superfícies deverão estar limpas e completamente secas, isentas de partículas soltas, pedriscos, graxas, óleos, poeiras, pontas de ferro e qualquer outra substância que possa interferir na aderência do produto ao substrato.

-Superfícies **cimentícias novas**: a mesma deverá estar totalmente curada, no mínimo de 28 dias.
-Superfícies em **reboco, massa acrílica e repinturas existentes**, lixar toda superfície eliminando todas as partes soltas e brilho, corrigir e reparar previamente as imperfeições adequadamente antes da pintura. Pode ser usado/recomendado a aplicação de Fundo Preparador para aglutinar as partículas e melhorar a ancoragem nesses casos.
-Trincas e fissuras acima de 0.3mm devem ser corrigidas e tratadas antes da pintura com selante adequado.
-**Superfícies com mofo ou fungos** deverão ser limpas e tratadas previamente com solução 1:1 água e água sanitária, aguardar secagem por mínimo 6 horas e enxaguar com água.

Aplicação:

Embalagem deve ser aberta e realizar a homogeneização/mistura mecanicamente com misturador elétrico ou manual.
Diluição: Até 10% de água limpa na 1ª demão.
Aplicação deve ser feita em no mínimo 3 demãos com rolo de lã, trincha ou airless.
Dependendo das condições e superfície pode ser necessário um número maior de demãos.
Intervalo entre demãos: 2 horas.

Rendimento

EMBALAGEM	RENDIMENTO
Galão 4KG	Até 16m² acabado
Balde 20kg	Até 80m² acabado

Obs: O rendimento pode variar de acordo com cada superfície e sua porosidade.

Contra indicação

- Não aplicar sobre superfícies úmidas, por pressão negativa ou capilaridade.
- Não aplicar sobre substratos betuminosos (asfalto) ou com solventes, pisos e pedra.
-Nunca aplicar em dia com prognostico de chuva. Em áreas externas, ideal é fazer aplicação após dois dias de sol consecutivos.
- Não é indicado a pigmentação.
- Não indicado para superfícies horizontais.
- Não indicado para texturas hidrorrepelentes

CURA

-Cura de 48h a 72h para pintura e até 7 dias para hidro repelência.

COMPOSIÇÃO:

Elastómeros a base de polímeros acrílicos elastoméricos, cargas, aditivos, coadjuvantes e água.

Segurança
Para mais informações de manuseio e segurança consulte a FISPQ do produto.

Observações: A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. fabricante do produto, mantém em sua unidade de produção e áreas de representações, assessoria técnica para quaisquer eventuais orientações adicionais sobre sua linha de produtos. O usuário deverá seguir as orientações descritas acima e manter sempre o cupom fiscal de compra.
A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda, garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. De acordo com o código civil, 618 da lei 10.406/02, a garantia da aplicação é dada pelo prestador de serviço.
Atualizada em 03/2024. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser publicada em substituição a esta.